

NAZIV	EMULFIX P-657ŠZ (C50B4)		
DEFINICIJA (TIP)	<i>Kationska zimska bitumenska emulzija za sljepljivanje slojeva</i>		
NORMA(ZAHTJEV)	HRN EN 13808:2013		
SASTAV PROIZVODA	<i>Cestograđevni bitumen, kationski emulgator i dodaci koji reguliraju za primjenu materijala u zimskim uvjetima..</i>		
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (ZNAČAJKE PROIZVODA)			
Svojstvo	Metoda	Jedinica	Deklarirana vrijednost
<u>Svojstva emulzije</u>			
Vidljiva svojstva	HRN EN 1425	-	smeđe boje, polutekuća, homogena
PH	HRN EN 12850	-	<7
Udio veziva	HRN EN 1428	%	51-52 (Razred 4)
Vrijeme istjecanja, 40°C, 2mm	HRN EN 12846	s	40-60 (Razred 3)
Homogenost – Ostatak na situ, 0,5mm	HRN EN 1429	%	0 (Razred 2)
0,16mm			0 (Razred 2)
Homogenost – Ostatak na situ (7-dnevno skladištenje), 0,5mm	HRN EN 12847	%	0 (Razred 2)
Vrijednost raspada	HRN EN 13075-1	-	120-180 (Razred 4)
Prionljivost	HRN EN 13614	%	>75% (Razred 2)
<u>Svojstva izdvojenog veziva (HRN EN 13074)</u>			
Konzistencija: Penetracija, 25°C	HRN EN 1426	1/10mm	≤150 (Razred 4)
Konzistencija: Točka razmekšanja po PK	HRN EN 1427	°C	≥39 (Razred 7)
<u>Svojstva izdvojenog veziva (HRN EN 13074), nakon stabilizacije (HRN EN 14895) starenja u PAV (HRN EN 14769)</u>			
Konzistencija: Penetracija, 25°C	HRN EN 1426	1/10mm	>80 (Razred 2)
Konzistencija: Točka razmekšanja po PK	HRN EN 1427	°C	<50 (Razred 2)
PODRUČJE PRIMJENE	<i>Primjenjuje se u zimskom periodu za špricanje podloga od svih vrsta kamene sitneži a naročito silikatne, odnosno kisele kamene sitneži, prije polaganja asfaltne mase, radi što bolje veze asfalta s podlogom. Može se primijeniti na vlažnim, ali ne mokrim podlogama. Dozvoljena primjena iznad +5°C.</i>		
NAČIN UGRADNJE	<i>Hladno nanašanje obavlja se ručnom špricom ili strojem za špricanje. Kationska emulzija Emulfix P-657/ŠZ mora se potpuno osušiti prije nanošenja asfaltnih slojeva. Ovaj premaz ne smatra se izolacijskim slojem. Utrošak oko 0,5 do 1,0 kg/m2 ovisno o strukturi podloge.</i>		
ISPORUKA, PAKIRANJE	<i>Isporučuje se u limenim bačvama sadržaja 205 kg ili cisternama.</i>		
USKLADIŠTENJE	<i>Uskladišćuje se kod normalnih temperatura iznad +5°C u dobro zatvorenoj ambalaži.</i>		

Napomene: Navedeni podaci su valjane vrijednosti, koje se temelje na statističkim kontrolama kvalitete. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustva, znanja i normi. U naravi, razlike u podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takove, da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu. Sukladno tome, ne može nastati nikakva odgovornost na osnovi izvedenih podataka i bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakovog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Hidroizolacija Katran zadržava pravo promjene karakteristika svojih proizvoda. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, kopiju mogu dobiti na zahtjev.

