

NAZIV	EMULFIX PmŠ (C55BP6)		
DEFINICIJA (TIP)	<i>Polimerom modificirana polustabilna kationska bitumenska emulzija za sljepljivanje slojeva</i>		
NORMA(ZAHTJEV)	HRN EN 13808:2013		
SASTAV PROIZVODA	<i>Cestograđevni bitumen, polimer i kationski emulgator</i>		
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (ZNAČAJKE PROIZVODA)			
Svojtvo	Metoda	Jedinica	Deklarirana vrijednost
<u>Svojtva emulzije</u>			
Vidljiva svojstva	HRN EN 1425	-	smeđe boje, polutekuća, homogena
PH	HRN EN 12850	-	<7
Udio veziva	HRN EN 1428	%	53-55 (Razred 5)
Vrijeme istjecanja, 40°C, 2mm	HRN EN 12846	s	25-40 (Razred 3)
Homogenost – Ostatak na situ, 0,5mm 0,16mm	HRN EN 1429	%	≤0,1 (Razred 2) ≤0,25 (Razred 2)
Homogenost – Ostatak na situ (7-dnevno skladištenje), 0,5mm	HRN EN 12847	%	<0,1 (Razred 2)
Vrijednost raspada	HRN EN 13075-1	-	>170 (Razred 5)
Prionljivost	HRN EN 13614	%	≥75% (Razred 2)
<u>Svojtva izdvojenog veziva (HRN EN 13074)</u>			
Konzistencija: Penetracija, 25°C	HRN EN 1426	1/10mm	≤150 (Razred 4)
Konzistencija: Točka razmekšanja po PK	HRN EN 1427	°C	≥39 (Razred 7)
<u>Svojtva izdvojenog veziva (HRN EN 13074), nakon stabilizacije (HRN EN 14895) starenja u PAV (HRN EN 14769)</u>			
Konzistencija: Penetracija, 25°C	HRN EN 1426	1/10mm	>80 (Razred 2)
Konzistencija: Točka razmekšanja po PK	HRN EN 1427	°C	<50 (Razred 2)
PODRUČJE PRIMJENE	<i>Primjenjuje se za špricanje podloga od svih vrsta kamene sitneži, a naročito silikatne odnosno kisele kamene sitneži, prije polaganja asfaltne mješavine na bazi polimerom modificiranog bitumena, radi što bolje veze asfalta s podlogom ili asfalta s asfaltom. Može primijeniti na vlažnim, ali ne mokrim podlogama. Dozvoljena primjena iznad +5°C.</i>		
NAČIN UGRADNJE	<i>Hladno nanašanje obavlja se ručnom špricom ili strojem za špricanje. Kationska polimerna emulzija Emulfix PmŠ mora se potpuno osušiti prije nanošenja asfaltnih slojeva. Ovaj premaz ne smatra se izolacijskim slojem. Utrošak oko 0,5 do 1,0 kg/m² zavisno o strukturi podloge.</i>		
ISPORUKA, PAKIRANJE	<i>Isporučuje se u limenim bačvama sadržaja 205 kg ili cisternama.</i>		
USKLADIŠTENJE	<i>Uskladišćuje se kod normalnih temperatura iznad +5°C u dobro zatvorenoj ambalaži.</i>		

Napomene: Navedeni podaci su valjane vrijednosti, koje se temelje na statističkim kontrolama kvalitete. Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustva, znanja i normi. U naravi, razlike u podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takove, da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu. Sukladno tome, ne može nastati nikakva odgovornost na osnovi izvedenih podataka i bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i nakanu. Korisnik sam odgovara za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda. Hidroizolacija Katran zadržava pravo promjene karakteristika svojih proizvoda. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, kopiju mogu dobiti na zahtjev.

